


## CURTIDO ARTESANAL DE CUERO

**CHILE**

18.10.87



### OBJETIVO

Procedimiento para curtir artesanalmente cueros con alumbre para aplicaciones en artesanía, aperos, suelas para zapatos.

### PRINCIPIO

Limpieza y saturación en frío con sal común y alumbre, sobado manual por medio de una herramienta que aprovecha también la energía de la pierna; secado y claveteado.

### MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Una mesa o mesón, un cepillo o escobilla dura para limpiar, una artesa de madera, un cuchillo afilado, una piedra pómez, cordel, tablero de madera para clavar la piel, martillo y puntillas y un sobador auto-construido.

Pieles de caprino, vacuno u ovino, sal común, alumbre molido, agua, detergente, polietileno.

## PROCESO

Selección de un cuero en buen estado.

Remojo en agua fría 4-5 horas.

Lavado con detergente en agua tibia.

Descornado y desgrasado manual (el lado exterior conserva el pelo).

Oreado por unas horas.

Aplicación de sal común y piedra de alumbre molidas (3 cucharadas de sal y 5 de alumbre para un cuero de chivo espolvoreadas por toda la superficie).

Envoltura del cuero doblando las patas, cuello y cola hacia adentro y luego se sigue doblando sobre sí mismo hasta que quede como un paquete.


Envoltura en polietileno y cura (bota el jugo dentro del plástico) por unos 10 a 12 días.

Enjuague para eliminar la sal y el alumbre y oreo.

Sobado con el sobador, amarrando consecutivamente de las 2 patas hasta dejar el cuero dócil y suave.

Estacado y secado con puntillas en el tablero.

Secado a la sombra por unos días.



## CONTACTOS

**CHILE**

**CEAAL Centro el Canelo de Nos**

Casilla 6257 Santiago - Chile

## ANOTACIONES

Tecnología recolectada por CREDES - RANCAGUA a partir de un estudio cuidadoso de los procesos adaptados por un campesino micro-industrial, don Juan Eugenio García Ordenes. Existe un magnífico manual del CEAAL. "Tecnologías Campesinas de Chile N° 53".